



GASKET24 GmbH - Ziegeleistr. 3 – 17373 Ueckermünde

## Werkstoff

Neoprene 65°Shore

**GASKET24 - Compound: 0510**

Stand: 02.01.2017

Ursprungsland Fertigteil: Deutschland

Farbe: schwarz

### Allgemeine Prüfungen

#### Kennwerte

#### Typ. Werte

Härte Shore A

65 ± 7

Dichte

ca. 1,40 g/cm<sup>3</sup>

Reißfestigkeit

6 N/mm<sup>2</sup>

Reißdehnung

200 %

Min. Temperatur

- 30 °C

Max .Temperatur

+ 70 °C

Zulassungen: -

Vernetzung: schwefel vernetzt

Die genannten technischen Daten wurden an Standardmaterial unter Laborbedingungen ermittelt. Bei der Vielzahl der mögl. Einbau- und Betriebsbedingungen kann daraus keine Gewährleistung für das Verhalten einer Dichtverbindung abgeleitet werden. Produktänderungen, die dem techn. Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.